



Disperzní lepidlo na dřevo interiérové

Titebond No-run, No-drip je profesionální disperzní lepidlo pro vnitřní použití s nejrychlejší fixací, která však dostatečně dovoluje vyrovnání dílů, velmi rychle usychá, nestéká a neodkapává. Lepidlo poskytne pevnější spoj, než je samotná pevnost dřeva. Je vodou čistitelné.

Ideální pro lepení nábytku, okrasných lišt a dalších projektů požadujících rychlé lepení bez stékání. Je speciálně vyvinuté pro tvrdé, měkké dřevo a také pro mnoho dalších porézních materiálů.

Vlastnosti produktu

Hustá struktura, nestéká, neodkapává
Univerzální - lepí všechny typy dřeva a jiné pórezní materiály
Vyplňuje malé trhliny a mezery
Silná počáteční přilnavost
Vynikající brousitelnost
Dobrá tepelná odolnost

Fyzikální vlastnosti

Typ Tixotropní polyvinylacetát	Obsaženo VOC 2,4 g/l (Obsah těkavých organických látek)
Skupenství Vysoce viskózní kapalina	Hmotnost/galon 4,17 kg (cca 1,1 kg/1 l)
Barva Běžová	Teplotní třída* Přibližně 10°C.
Zaschlé lepidlo Průhledné	Bod vzplanutí > 93,3°C.
Sušiny 60%	Zamrazení/rozmrazení Stabilní na dvě zamrznutí
Viskozita (dynamická) 36.500 mPa/s	pH 4,8
Trvanlivost 24 měsíců od data zakoupení v dobře uzavřených nádobách do 24°C.	

*Teplotní třída indikuje minimální doporučenou teplotu, při které mohou lepidlo, vzduch a materiály být v průběhu použití, aby byla zajištěna dobrá vazba.

Aplikační pokyny

Teplota pro použití nad 10°C.

Otevřená montážní doba 3-5 minut (21°C./ 50% relativní vlhkost).

Celkový montážní čas 10-15 minut (21°C./ 50% relativní vlhkost).

Spotřeba přibližně 1 l na 6 m² v jedné vrstvě.

Povinný upínací tlak dostatečný pro těsný kontakt obou dosedacích ploch (obecně, 0,7-1,1 MPa (100-150 psi) pro jehličnany, 0,85-1,2 MPa (125-175 psi), pro středně tvrdé dřevo a 1,2-1,75 MPa (175-250 psi) pro tvrdé dřevo).

Způsob aplikace plastové dózy s aplikační špičkou pro jemné nanášení, lepidlo může být také nanášeno válečkem nebo štětcem.

Začištění otřete vlhkým hadříkem dokud je lepidlo vlhké, popřípadě seškrábněte a smirkovým papírem zbrušte zaschlý přebytek.

Omezení

Lepidlo Titebond Original není určeno pro venkovní použití nebo do míst, kde je vysoká vlhkost prostředí. Není určeno pro nosné spoje.

Nepoužívejte, pokud je teplota lepidla nebo materiálu nižší než 10°C.

Při nižších teplotách může dojít k zahuštění lepidla. Mícháním obnovíte jeho původní podobu. Vzhledem k rozdílům povrchů různých typů dřevin je dobré provést test přilnavosti materiálů, které budete lepit. Přečtěte si bezpečnostní listy.

Nevystavujte lepidlo mrazu.

UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ.

UPOZORNĚNÍ

Dráždí oči a kůži. Nepolykejte. Vyvarujte se zasáhnutí očí lepidlem, nebo dlouhodobému kontaktu s pokožkou.

PRVNÍ POMOC: Při požití nevyvolávejte zvracení, kontaktujte lékaře. V případě zasažení očí, je okamžitě vypláchněte velkým množstvím vody po dobu nejméně 15 minut a vyhledejte lékařskou pomoc. Umyjte místa kontaktu s pokožkou vodou a mýdlem. Pokud dráždění kůže nebo očí přetrvává, obraťte se na lékaře.

informace o baleních

Oj. kód	Balení	Váha	EAN
123-2403	237ml	0,280 kg	037083024036
123-2404	473ml	0,538 kg	037083024043

Výrobce:

Franklin International Inc
2020 Bruck Street
Columbus, Ohio USA 43207
Telefon (800) 877-4583, www.titebond.com



Distributor:

IGM nástroje a stroje s.r.o.
TUCHOMĚŘICE, PRAHA - ZÁPAD
V Kněživce 201, 252 67 Tuchoměřice
Tel: 220 950 910; www.igm.cz